			Supporto:		Vetroresina			Posizione dell'imbarcazione:				Carena							
			Data:		Note: (5) Il tempo di ricopertura del Delta 2000 con la prima mano di Antivegetativa varia a secondo della temperatura esterna.														
			Cantiere:																
			Commessa:																
Preparazione della superficie	Numero delle mani	Codice del prodotto	Descrittiva del prodotto	Vol % Sol.	spessore film umido in µ per mano	spessore film secco in µ per mano	Intervalli ricopertura								Resa mq/lt	Diluente	%	N° carta abrasiva Riferimento 3M	
							10		15		20		30						
							min	max	min	max	min	max	min	max					
Decerare con Sirio	1 2	653/171 ...../.....	DELTA 2000(5) Antivegetativa	47 50	115 125	50 60	8 24	12	6 24	12	4 24	8-12	2 12	8	7 6,5	693 703	10 0/5		



Supporto:

**Vetroresina**

Posizione dell'imbarcazione:

**Murate e sovrastruttura**


Data:

Cantiere:

Commessa:

Note: **NB** Se la superficie non presenta alcun difetto superficiale si può evitare il sottosmalto ed applicare direttamente la finitura. **(2)** Tempo di carteggiabilità. Lo spessore del film umido tiene conto della diluizione consigliata **Lo spessore del film secco è inteso come valore medio**, può variare  $\pm 10\%$

Preparazione della superficie	Numero delle mani	Codice del prodotto	Descrittiva del prodotto	Vol % Sol.	spessore film umido in $\mu$ per mano	spessore film secco in $\mu$ per mano	Intervalli ricopertura								Resa mq/lt	Diluyente	%	N° carta abrasiva Riferimento 3M	
							10		15		20		30						
							min	max	min	max	min	max	min	max					
Sgrassare e carteggiare con carta abrasiva da 240/320	1-2	669/.....	ADMIRAL UC o	50	138	60	18	3gg	15	2gg	12	2gg	8	1gg	6	696	25	320	400
	2	655/001	FUTURA UC	50	138	60	18	3gg	15	2gg	12	2gg	8	1gg	6	696	25	320	400
	2	684/.....	CHALLENGER H.T. o	40	150	40	12	48(2)	10	36(2)	8	24(2)	5	18(2)	7	697	25/30	400-600 dry	800 - 1000 Wet
	2	668/...	FUTURA	50	135	50	24	48(2)	12	36(2)	8	24(2)	2	12(2)	7	697	25/30		

			Supporto:		Vetroresina			Posizione dell'imbarcazione:				Carena							
			Data:				Note: (5) Il tempo di ricopertura del Delta 2000 con la prima mano di Antivegetativa varia a secondo della temperatura esterna.												
			Cantiere:																
			Commessa:																
Preparazione della superficie	Numero delle mani	Codice del prodotto	Descrittiva del prodotto	Vol % Sol.	spessore film umido in µ per mano	spessore film secco in µ per mano	Intervallo ricopertura								Resa mq/lt	Diluyente	%	N° carta abrasiva Riferimento 3M	
							10		15		20		30						
							min	max	min	max	min	max	min	max					
Decerare con Sirio	1	653/171	DELTA 2000	47	115	50	8	12	6	12	4	8-12	2	8	7	693	10		
	1	636/051	DELTA UC HB	53	325	150	24	4gg	20	3gg	18	3gg	8	2gg	2,5	693	15	180	240
	1	636/051	DELTA UC HB (5)	53	325	150	8	12	6	12	4	8-12	2	8	2,5	693	15	180	240
	2	...../.....	Antivegetativa	50	125	60	24		24		24		12		6,5	703	0 / 5		